

TEINTES CONSTRUCTEURS ÉDITION 1964

Panhard



GRIS SILVER METALLISE 9 AMR
PL 17 B et 24 - teinte 1963

VS
Base aluminium 329 31 %
Ombre naturelle 700 57 %
Bleu phtalocyanine 620 6 %
Violet 2633 6 %
06370
Base aluminium 329 29 %
Ombre naturelle 700 49 %
Violet 2633 15 %
Bleu phtalocyanine 620 7 %


VS
Blanc mélange 100 99 %
Bleu phtalocyanine 620 1 %
Violet 2633 trace
06370
Blanc stable 99,5 %
Bleu phtalocyanine 620 0,5 %
Violet 2633 trace



QUESTCHE 6 BM
PL 17 B et 24 - teinte 1963

VS
Violet Platinium 680 95 %
Blanc mélange 100 1 %
Rouge Indien 280 2 %
Noir mélange 990 2 %
K
Violet 2633 32 %
Rouge bordeaux 270 62 %
Blanc mélange 100 5 %
Noir mélange 990 1 %

VS
Blanc mélange 100 85 %
Violet 2633 1 %
Noir mélange 990 12 %
Bleu phtalocyanine 620 2 %
K
Blanc mélange 100 91 %
Violet 2633 0,5 %
Noir mélange 990 8 %
Bleu phtalocyanine 620 0,5 %



BLANC NEPTUNA 1 OB
PL 17 B et 24 - teinte 1963



BLEU HIERO METALLISE 5 VI
PL 17 B et 24 - teinte 1963

VS
Base aluminium 329 83 %
Bleu phtalocyanine 620 11 %
Ombre naturelle 700 4,5 %
Violet 2633 1,5 %
Blanc mélange 100 trace
06370
Base aluminium 329 83 %
Bleu phtalocyanine 620 11 %
Ombre naturelle 700 3 %
Violet 2633 3 %

VS
Blanc mélange 100 94 %
Bleu phtalocyanine 620 6 %
Jaune indien 800 trace
Noir mélange 990 trace
K
Blanc mélange 100 97 %
Bleu phtalocyanine 620 3 %
Jaune indien 800 trace
Noir mélange 990 trace



GRIS AUTEUIL 9 AMS
PL 17 B et 24 - teinte 1963



ROUGE FANDANGO 3 OA
PL 17 B et 24 - teinte 1963

VS
Rouge Fulgurant 2308 82 %
Blanc mélange 100 5,5 %
Rouge indien 280 12,5 %
K
Rouge fulgurant 250 87 %
Blanc mélange 100 5 %
Rouge indien 8 %

VS
Blanc mélange 100 93 %
Vert phtalocyanine 540 3,5 %
Jaune indien 800 3,5 %
K
Blanc mélange 100 98,5 %
Vert phtalocyanine 540 1 %
Jaune indien 800 0,5 %



BLEU TOLEDE 5 VH
PL 17 B et 24 - teinte 1963

VERT LUMINA 8 AMH
PL 17 B et 24 - teinte 1963

La teinte Rouge Antarès figure sur les collections 1963

VALENTINE

10-63-25.000 · R.C. SEINE 57 B 5769

McCORQUODALE